

**ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОЙМАТЕРИАЛАМ»
(ООО «ЦНИЛ»)**



*Свидетельство о допуске к работам по обследованию состояния
грунтов оснований зданий и сооружений рег. № 01-И - № 0366-3
от 25.08.2015, выдано НП СРО «АИИС», г. Москва*

*Свидетельство о допуске к работам по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений № 364-14072015 от 14.07.2015 г.
выдано СРО НП «ПО ЛО», г. Липецк*

*Заключение об оценке состояния измерений
в лаборатории № 81 от 20.11.2018г*

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

щебня – известняка, доставленного **ООО «ТГК»**
(**ООО «Тюшевская горнодобывающая компания»**)
398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, 38а
дата доставки — **20.05.2020г.**
в количестве **3-х проб крупностью 5-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм**
место отбора **Тюшевский участок Тюшевского месторождения Липецкой области**
отбор проб **произведен заказчиком**
на соответствие требованиям **ГОСТ 8267-93**
заказ **№ 6/н от 18.05.2021г.**

Заказчик: ООО «Тюшевская горнодобывающая компания», ИНН 4826140792
398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, 38а

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	Требования ГОСТ 8267-93	Значение показателя для			
			фр. 5-10 мм	фр. 10-20 мм	фр. 20-40 мм	фр. 40-70 мм
1	2	3	4	5	6	7
Коэффициент дробимости в водонасыщенном состоянии	%	Св. 15 до 20	19,7	19,8	22,5	22,8
Марка по дробимости	М	М600	М600	М600	М400	М400

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам испытания проб щебня-известняка отобранных с Тюшевского участка Тюшевского месторождения Липецкой области доставленных **20.05.2021 г.** предприятием **ООО «ТГК»** (заказ № 6/н от 18.05.2021 г.), установлено следующее:

- по прочности при дробимости щебень фр. 5-10 мм и фр. 10-20 мм соответствует **М 600** по ГОСТ 8267-93;
- по прочности при дробимости щебень фр. 20-40 мм и фр. 40-70 мм соответствует **М 400** по ГОСТ 8267-93.

Зав. ОСМ ООО «ЦНИЛ»



Медведева Т.Н.