

**ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОЙМАТЕРИАЛАМ»**

(ООО «ЦНИЛ»)

398005, г. Липецк, ул. Алмазная, 10, тел. (4742) 43-82-82, факс 70-90-09,
e-mail: oaocnil@mail.ru

Член Саморегулируемой организации Ассоциации «Инженерные изыскания в
строительстве» (СРО «АИИС»), реестровый номер 656,
дата вступления в Ассоциацию - 07.10.2009

Член Ассоциации «Саморегулируемой организации «Проектные организации Липецкой области»
(Ассоциации «СРО «ПО.ЛО»», реестровый номер 78, дата регистрации 12.01.2011.

Заключение № 06/65 об оценке состояния измерений в лаборатории,
выдано 22.11.2021 г. ФБУ «Липецкий ЦСМ»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

щебня – известняка, доставленного **ООО «ТГК»**

(ООО «Тюшевская горнодобывающая компания»)

398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, 38а

дата доставки — **17.05.2024г.**

в количестве **3-х проб крупностью 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм**

место отбора **Тюшевский участок Тюшевского месторождения,**

расположенного в районе Студеные выселки Липецкого района Липецкой области

отбор проб **произведен заказчиком**

на соответствие требованиям **ГОСТ 8267-93**

заказ **№ б/н от 17.05.2024г.**

Заказчик: ООО «Тюшевская горнодобывающая компания», ИНН 4826140792

398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, 38а

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	Требования ГОСТ 8267-93	Значение показателя для			
			фр. 5-10 мм	фр. 10-20 мм	фр. 20-40 мм	фр. 40-70 мм
1	2	3	4	5	6	7
Коэффициент дробимости в воздушно-сухом состоянии	%	Св. 19 до 24	18,8	17,2	22,4	23,04
Марка по дробимости	М	М400	М600	М600	М400	М400

*Примечание: подготовка пробы фр. 40-70 мм для испытаний произведена Исполнителем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам испытания пробы щебня-известняка отобранной с Тюшевского участка Тюшевского месторождения Липецкой области доставленных 17.05.2024г. предприятием ООО «ТГК» (заказ № б/н от 17.05.2024г.), установлено следующее:

- по прочности при дробимости щебень фр. 5-10 мм, фр. 10-20 мм соответствует **М600** по ГОСТ 8267-93;
- по прочности при дробимости щебень фр. 20-40 мм, фр. 40-70 мм соответствует **М400** по ГОСТ 8267-93.

Главный специалист
(рег. № в НРС П-001030),
зав. отделом строительных
материалов ООО «ЦНИЛ»



Т.Н. Медведева